


Fiche technique

303, 304, 310, 316, 317, 409, 410, 416, 420, 430, 301, 17-4PH, 17-7PH, etc.






Table des matières

Acier inoxydable 301	4
Acier inoxydable 303	5
Acier inoxydable 304	6
Acier inoxydable 310	7
Acier inoxydable 316	8
Acier inoxydable 317	9
Acier inoxydable 409	10
Acier inoxydable 410	11
Acier inoxydable 416	12
Acier inoxydable 420	13
Acier inoxydable 430	14
Acier inoxydable17–4PH	15
Acier inoxydable17–7PH	16
Tableau de conversion	17_10



Table des matières (suite)

	Cornières	20
	Tubes HSS carrés et rectangulaires	21
	Tubes HSS ronds	22
	Tuyaux	23-30
	Barres rondes	31
	Barres plates	32-33
	Barres carrées	34
	Barres hexagonales	35
5	Poutres en H	36
	Profilés en U	37
	Plaques	38
	Feuilles	39
	Métaux déployés	40-41
	Grilles de sécurité	42
	Caillebotis	43



L'acier inoxydable 301 est reconnu pour sa grande formabilité à froid et sa capacité à développer une haute résistance mécanique. Il est fréquemment utilisé dans les applications nécessitant élasticité, ressort et pliage.

Recommandé pour





- Ressorts inoxydables: clips, attaches, ressorts plats
- Pièces formées à froid : boîtiers, composants pliés, brides
- Applications structurelles légères
- Équipements de transport et aéronautique : panneaux, doublures





Propriétés mécaniques	Recuit	1/2 Dur	Dur
Résistance à la traction	~75 000 psi	~125 000 psi	~185 000 psi
Limite d'élasticité	~30 000 psi	~75 000 psi	~140 000 psi
Dureté Rockwell	~B85	~C30	~C45
Élongation (2 po)	~50%	~25%	~10%
Résistance à la corrosion	Excellente	Moyenne	Faible
Soudabilité	Très bonne	Bonne	Délicate
Traitement thermique	Non trempable	Aucun	Aucun



L'acier inoxydable 303 offre une excellente usinabilité, tout en conservant une bonne résistance à la corrosion. Avec l'ajout de soufre, il est idéal pour l'usinage à haute vitesse, mais moins adapté au pliage ou au soudage.

Recommandé pour

- Usinage de précision : pièces tournées, axes, boulons
- Industrie mécanique : fixations, connecteurs, raccords
- Production en série : composants usinés non soudés







D '///	,	_
Pronriates	mécaniques	Valeur typique
1 100110103	HICCUINGUES	valeul Typique

Résistance à la traction ~85 000 psi Limite d'élasticité ~45 000 psi Dureté Brinell ~200 HB

Élongation (2 po) $\sim 35\%$

Résistance à la corrosionBonne

Soudabilité Faible – non recommandé



L'acier inoxydable 304 est le plus courant, utilisé pour sa très bonne résistance à la corrosion, sa formabilité et sa soudabilité. Il offre un excellent équilibre entre performance, durabilité et facilité de transformation.

Recommandé pour





• Équipements alimentaires : cuves, comptoirs, ustensiles

Mobilier et structures : rampes, escaliers, cadres

• Industrie manufacturière : réservoirs, boîtiers, tôles pliées

• Finitions architecturales: revêtements, garde-corps





Propriétés mécaniques Valeur typique

Résistance à la traction~75 000 psiLimite d'élasticité~30 000 psiDureté Brinell~190 HB

Élongation (2 po) $\sim 55\%$

Résistance à la corrosionTrès bonneSoudabilitéExcellente



L'acier inoxydable 310 est conçu pour résister à des températures élevées, jusqu'à environ 1100 °C. Grâce à sa forte teneur en chrome et en nickel, il offre une excellente stabilité thermique et résistance à l'oxydation.

Recommandé pour





- Fours industriels: grilles, gaines, brûleurs
- Systèmes de combustion : échangeurs thermiques, tuyaux chauds
- Équipements thermiques : étuves, cheminées, joints de dilatation
- Industrie pétrochimique : raffineries, réacteurs





Propriétés mécaniques Valeur typique

Élongation (2 po) $\sim 40\%$

Résistance à la corrosionTrès bonne à haute température

Soudabilité Bonne



L'acier inoxydable 316 est une version améliorée du 304 grâce à l'ajout de molybdène, qui lui confère une excellente résistance à la corrosion, en particulier en milieu chloré, marin ou chimique.

Recommandé pour



- Applications marines: garde-corps, boulonnerie, coques, ancrages
- Industrie chimique et pharmaceutique : cuves, tuyauteries, réacteurs
- Équipements médicaux : instruments, structures, implants non critiques
- Alimentaire: environnements humides, salins ou acides





Propriétés mécaniques Valeur typique

Résistance à la traction ~75 000 psi

Limite d'élasticité ∼30 000 psi

Dureté Brinell ∼150 à 160 HB

Élongation (2 po) $\sim 50\%$

Résistance à la corrosionExcellenteSoudabilitéExcellente



L'acier inoxydable 317 est une version enrichie du 316, avec une teneur plus élevée en molybdène (jusqu'à 3.5 %), ce qui améliore sa résistance à la corrosion par piqûres et crevasses dans les milieux acides ou chlorés.

Recommandé pour





- Industrie chimique lourde : acides, chlorures, milieux réducteurs
- Traitement des eaux usées : réservoirs, conduites, raccords
- Pharmaceutique et biomédical : environnements aseptiques, agressifs
- Pâtes et papiers : systèmes de blanchiment, bains acides





Propriétés mécaniques Valeur typique

Résistance à la traction ~75 000 psi Limite d'élasticité ~30 000 psi Dureté Brinell ~160 HB

Élongation (2 po) $\sim 50\%$

Résistance à la corrosionExcellenteSoudabilitéTrès bonne



L'acier inoxydable 409 est un inox au chrome (sans nickel), conçu pour des applications à haute température. Il est très utilisé dans l'automobile, il combine résistance thermique et formabilité.

Recommandé pour





- Systèmes d'échappement automobiles : silencieux, tuyaux, collecteurs
- Cheminées industrielles et conduits de chaleur
- Environnements modérément corrosifs : gaines, habillages, structures
- Applications intérieures : cloisons, armatures métalliques





Propriétés mécaniques Valeur typique

Élongation (2 po) $\sim 30\%$

Résistance à la corrosionMoyenneSoudabilitéBonne



L'acier inoxydable 410 est connu pour sa dureté élevée après traitement thermique. Il offre une bonne résistance mécanique et à l'usure. C'est un excellent choix pour les pièces nécessitant dureté, robustesse et usinabilité.

Recommandé pour





- Composants mécaniques : arbres, douilles, axes, bagues
- Lames industrielles: couteaux, outils de coupe, grattoirs
- Fixations robustes: boulons, vis, raccords soumis à friction
- Équipements de pompage : sièges, bagues, pistons





Propriétés mécaniques

Valeur typique

~95 000 à 110 000 psi Résistance à la traction

Limite d'élasticité ~55 000 psi

Dureté Rockwell ~C35 à C45 (traité)

Elongation (2 po) ~20% (non traité) à ~10% (traité)

Résistance à la corrosion Modérée

Soudabilité

Traitement thermique

Moyenne

Oui, trempable



L'acier inoxydable 416 est modifié avec du soufre, ce qui en fait l'un des inox les plus faciles à usiner. Il peut être traité thermiquement pour augmenter sa dureté et est surtout utilisé pour les pièces usinées en série.

Recommandé pour



- Pièces tournées précises : axes, bagues, boulons, connecteurs
- Usinage grande vitesse: filets, engrenages, arbres motorisés
- Composants mécaniques non critiques





Propriétés mécaniques

Résistance à la traction

Limite d'élasticité ~45 000 psi

Dureté Rockwell ~C28 à C40 (traité)

Élongation (2 po) ~18% (non traité) à ~10% (traité)

Résistance à la corrosion

Soudabilité

Traitement thermique

Valeur typique

~85 000 à 100 000 psi

Moyenne

Faible

Oui, trempable



L'acier inoxydable 420 est riche en carbone, conçu pour être durci par traitement thermique. Il est particulièrement apprécié pour les applications de coupe, tout en offrant une finition brillante et polissable.

Recommandé pour





- Lames industrielles et couteaux : cisaille, scalpel, lames de coupe
- Outils médicaux et dentaires : pinces, curettes, instruments
- Ressorts, goupilles et outils de formage
- Applications nécessitant dureté et brillance





Propriétés mécaniques Valeur typique

~95 000 à 110 000 psi Résistance à la traction

Limite d'élasticité ~50 000 psi

Dureté Rockwell ~C45 à C56 (traité)

Elongation (2 po) ~10% (à l'état recuit), ~5% (trempé)

Résistance à la corrosion Modérée

Soudabilité

Traitement thermique

Faible

Oui, trempable



L'acier inoxydable 430 est non trempable, apprécié pour sa bonne résistance à la corrosion en milieux secs et sa stabilité dimensionnelle. Il est magnétique, donc pratique pour les électroménagers, décorations et architectures.

Recommandé pour





- Électroménagers : panneaux de cuisinière, réfrigérateurs, hottes
- Mobilier inox: armoires, dosserets, surfaces décoratives
- Composants architecturaux intérieurs : moulures, encadrements
- Applications avec aimants : charnières, serrures, supports





Propriétés mécaniques Valeur typique

Résistance à la traction ~65 000 psi Limite d'élasticité ~30 000 psi Dureté Brinell ~150 HB

Élongation (2 po) $\sim 25\%$

Résistance à la corrosionBonne en intérieur sec

Soudabilité Bonne (risque de fragilisation modérée selon l'épaisseur)



Acier inoxydable 17-4PH

L'acier inoxydable 17–4PH (aussi appelé Type 630) est durcissable par précipitation. Il combine résistance mécanique, dureté et stabilité dimensionnelle. Il est utilisé dans les applications de haute performance.

Recommandé pour





- Aéronautique: attaches, trains d'atterrissage, pièces structurales
- Industrie pétrolière et énergétique : vannes, pompes, arbres
- Médical et dentaire : outils, guides, composants à forte contrainte
- Mécanique de précision : engrenages, bagues, douilles haute





Propriétés mécaniques	Н900	H1025	H1150
Résistance à la traction	~200 000 psi	~155 000 psi	~130 000 psi
Limite d'élasticité	~185 000 psi	~145 000 psi	~115 000 psi
Dureté Rockwell	~C44	~C38	~C33
Élongation (2 po)	~10 %	~13 %	~16 %
Résistance à la corrosion	Bonne	Bonne	Meilleure
Soudabilité	Bonne	Bonne	Très bonne
Traitement thermique	Oui	Oui	Oui



Acier inoxydable 17-7PH

L'acier inoxydable 17–7PH est durcissable par précipitation, similaire au 17–4PH mais avec une meilleure élasticité et une excellente tenue mécanique à long terme. Il est prisé pour les ressorts et pièces souples.

Recommandé pour





- Ressorts de précision : ressorts plats, spirales, diaphragmes
- Aéronautique et spatial : fixations, composants de tension, tringleries
- Instrumentation : membranes, capteurs, ressorts haute fréquence
- Composants flexibles : bras mécaniques, éléments vibrants





Propriétés mécaniques	TH1050	CH900
Résistance à la traction Limite d'élasticité Dureté Rockwell	~200 000 psi ~185 000 psi ~C45	~205 000 psi ~200 000 psi ~C47
Élongation (2 po)	~5–7%	~4–6%
Résistance à la corrosion Soudabilité Traitement thermique	Moyenne à bonne Moyenne à bonne Oui	Moyenne à bonne Moyenne Oui
4		



Tableau de conversion



Fractions	Décimales	Millimètres
1/64	0.156	0.3969
1/32	0.313	0.7938
	0.394	1
3/63	0.469	1.1906
1/16	0.625	1.5875
5/64	0.781	1.9844
	0.787	2
3/32	0.938	2.3812
7/64	0.1094	2.7781
	0.1181	3
1/8	0.125	3.175
9/64	0.1406	3.5719
5/32	0.1563	3.9688
	0.1575	4
11/64	0.1719	4.3656
3/16	0.1875	4.7625
	0.1969	5
13/64	0.2031	5.1594
7/32	0.2188	0.5563
15/64	0.2344	5.9531
	0.2362	6
1/4	0.25	6.35
17/64	0.2656	6.7469
	0.2756	7
9/32	0.2813	7.1438
19/64	0.2969	7.5406
5/16	0.3125	7.9375
	0.315	8
21/64	0.3281	8.3344
11/32	0.3438	8.7313
	0.3543	9
23/64	0.3594	9.1281
3/8	0.3750	9.525
25/64	0.3906	9.9219
	0.3937	10
13/32	0.4063	10.3188



Tableau de conversion (suite)



Fractions	Décimales	Millimètres
27/64	0.4219	10.7156
	0.4331	11
7/16	0.4375	11.1125
29/64	0.4531	11.5094
15/32	0.4688	11.9063
	0.4724	12
31/64	0.4844	12.3031
1/2	0.5	12.7
	0.5118	13
33/64	0.5156	13.0969
17/32	0.5313	13.4938
35/64	0.5469	13.8906
	0.5512	14
9/16	0.5625	14.2875
37/64	0.5781	14.6844
	0.5906	15
19/32	0.5938	15.0813
39/64	0.6094	15.4781
5/8	0.6250	15.875
	0.6299	16
41/64	0.6406	16.2719
21/32	0.6563	16.6688
	0.6693	17
43/64	0.6719	17.0656
11/16	0.6875	17.4625
45/64	0.7031	17.8594
	0.7087	18
23/32	0.7188	18.2563
47/64	0.7344	18.6531
	0.7480	19
3/4	0.75	19.05
49/64	0.7656	19.4469
25/32	0.7813	19.8438
	0.7874	20
51/64	0.7969	20.2406
13/16	0.8125	20.6375
	0.8268	21



Tableau de conversion (suite)



Fractions	Décimales	Millimètres	
53/64	0.8281	21.0344	
27/32	0.8438	21.4313	
55/64	0.8594	21.8281	
	0.8661	22	
7/8	0.875	22.225	
57/64	0.8906	22.6219	
	0.9055	23	
29/32	0.9032	23.0188	
59/64	0.9219	23.4156	
15/16	0.9375	23.8125	
	0.9449	24	
61/64	0.9531	24.2094	
31/32	0.9688	24.6063	
	0.9843	25	
63/64	0.9844	25.0031	
1	1	25.4	

Cornières



Dimension (po)	Dimension (mm)	Paroi (po)	Paroi (mm)	Poids (lb/pi)
3/4 x 3/4	19.05 x 19.05	1/8	3.18	0.59
1 x 1	25.4 x 25.4	1/8	3.18	0.8
		3/16	4.76	1.16
		1/4	6.35	1.49
1 1/4 x 1 1/4	31.75 x 31.75	1/8	3.18	1.01
		3/16	4.76	1.48
1 1/2 x 1 1/2	38.1 x 38.1	1/8	3.18	1.23
		3/16	4.76	1.8
		1/4	6.35	2.34
2 x 2	50.8 x 50.8	1/8	3.18	1.65
		3/16	4.76	2.44
		1/4	6.35	3.19
		3/8	9.53	4.7
2 1/2 x 2 1/2	63.5 x 63.5	3/16	4.76	3.07
		1/4	6.35	4.1
		3/8	9.53	5.9
3 x 3	76.2 x 76.2	3/16	4.76	3.71
		1/4	6.35	4.9
		3/8	9.53	7.2
4 × 4	101.6 x 101.6	1/4	6.35	6.6
		3/8	9.53	9.8

Tubes HSS carrés et rectangulaires



Dimension (po)	Dimension (mm)	Paroi (po)	Paroi (mm)	Poids (lb/pi)
1/2 x 1/2	12.7 x 12.7	0.065	1.59	0.39
5/8 x 5/8	15.875 x 15.875	0.065	1.59	0.49
3/4 x 3/4	19.05 x 19.05	0.065	1.59	0.605
		0.12	3.05	1.13
1 x 1	25.4 x 25.4	0.065	1.59	0.826
		0.12	3.05	1.436
1 1/4 x 1 1/4	31.75 x 31.75	0.065	1.59	1.048
		0.12	3.05	1.93
1 1/2 x 1 1/2	38.1 x 38.1	0.065	1.59	1.269
		0.12	3.05	2.062
		0.188	4.76	3.63
1 3/4 x 1 3/4	44.5 x 44.5	0.065	1.59	1.49
		0.12	3.05	2.66
		0.188	4.76	3.75
2 x 2	50.8 x 50.8	0.065	1.59	1.711
		0.12	3.05	3.068
		0.188	4.76	4.46
		0.25	6.35	6.01
3 x 3	76.4 x 76.4	0.065	1.59	2.59
		0.12	3.05	4.97
		0.188	4.76	6.9
		0.25	6.35	9.35



Tubes HSS ronds



Dimension (po)	Dimension (mm)	Paroi (po)	Paroi (mm)	Poids (lb/pi)
0.25	6.4	0.035	0.89	0.08
0.312	7.9	0.065	1.65	0.172
0.375	9.5	0.049	1.24	0.171
		0.065	1.65	0.215
0.5	12.7	0.035	0.89	0.174
		0.065	1.65	0.302
0.75	19.1	0.065	1.65	0.476
		0.12	3.05	0.807
1	25.4	0.065	1.65	0.649
		0.12	3.05	1.128
1.25	31.8	0.065	1.65	0.823
		0.12	3.05	1.448
1.5	38.1	0.065	1.65	0.996
		0.12	3.05	1.769
1.75	44.5	0.065	1.65	1.17
		0.12	3.05	2.089
2	50.8	0.065	1.65	1.343
		0.12	3.05	2.409
		0.188	4.78	3.638
		0.25	3.65	4.673
2.5	63.5	0.065	1.65	1.69
		0.12	3.05	3.05
		0.25	6.35	6.008
3	76.2	0.065	1.65	2.037
		0.12	3.05	3.691
		0.188	4.78	5.646
		0.25	6.35	7.343

Tuyaux



Dimension (po)	Diamètre extérieur (po)	Schedule	Épaisseur paroi (po)	Poids (lb/pi)
1/8	0.405	5	0.035	0.1383
		10	0.049	0.1863
		40	0.068	0.2447
		STD	0.068	0.2447
		80	0.095	0.3145
		XH	0.095	0.3145
1/4	0.54	5	0.049	0.257
		10	0.065	0.3297
		40	0.088	0.4248
		STD	0.088	0.4248
		80	0.119	0.5351
		XH	0.119	0.5351
3/8	0.675	5	0.049	0.3276
		10	0.065	0.4325
		40	0.091	0.576
		STD	0.091	0.576
		80	0.126	0.7388
		XH	0.126	0.7388
1/2	0.84	5	0.065	0.5383
		10	0.083	0.671
		40	0.109	0.851
		STD	0.109	0.851
		80	0.147	1.088
		XH	0.147	1.088
		160	0.187	1.304
		XXH	0.294	1.714
3/4	1.05	5	0.065	0.6838
		10	0.083	0.8572
		40	0.113	1.131
		STD	0.113	1.131
		80	0.154	1.474
		XH	0.154	1.474
		160	0.218	1.937
		XXH	0.308	2.441





1.315
Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia
STD 0.133 1.679 80 0.179 2.172 XH 0.179 2.172 160 0.25 2.844 XXH 0.358 3.659 1 1/4 1.66 5 0.065 1.107 10 0.109 1.806 40 0.14 2.273 STD 0.14 2.273 STD 0.14 2.273 STD 0.14 2.273 STD 0.191 2.997 XH 0.191 2.997 XH 0.191 2.997 160 0.25 3.765 XXH 0.382 5.214 1 1/2 1.9 5 0.065 1.274 10 0.109 2.085 10 1.195 2.085 10 1.196
Name
XH
160 0.25 2.844 XXH 0.358 3.659 1/4
XXH
1 1/4 1.66 5 0.065 1.107 10 0.109 1.806 40 0.14 2.273 STD 0.14 2.273 80 0.191 2.997 XH 0.191 2.997 160 0.25 3.765 XXH 0.382 5.214 1 1/2 1.9 5 0.065 1.274 10 0.109 2.085 40 0.145 2.718
10 0.109 1.806 40 0.14 2.273 STD 0.14 2.273 80 0.191 2.997 XH 0.191 2.997 XH 0.191 2.997 160 0.25 3.765 XXH 0.382 5.214 1 1/2 1.9 5 0.065 1.274 10 0.109 2.085 40 0.145 2.718
Harmonia
STD 0.14 2.273 80 0.191 2.997 XH 0.191 2.997 160 0.25 3.765 XXH 0.382 5.214 1.1/2 1.9 5 0.065 1.274 10 0.109 2.085 40 0.145 2.718
No. No.
XH 0.191 2.997 160 0.25 3.765 XXH 0.382 5.214 1 1/2 1.9 5 0.065 1.274 10 0.109 2.085 40 0.145 2.718
160 0.25 3.765 XXH 0.382 5.214 1 1/2 1.9 5 0.065 1.274 10 0.109 2.085 40 0.145 2.718
XXH 0.382 5.214 1.1/2 1.9 5 0.065 1.274 10 0.109 2.085 40 0.145 2.718
1 1/2 1.9 5 0.065 1.274 10 0.109 2.085 40 0.145 2.718
100.1092.085400.1452.718
40 0.145 2.718
CTD 0.145
STD 0.145 2.718
80 0.2 3.631
XH 0.2 3.631
160 0.281 4.859
XXH 0.4 6.408
2 2.375 5 0.065 1.604
10 0.109 2.638
40 0.154 3.653
STD 0.154 3.653
80 0.218 5.022
XH 0.218 5.022
160 0.343 7.444
XXH 0.436 9.029
2 1/2 2.875 5 0.083 2.475
10 0.12 3.531
40 0.203 5.793
STD 0.203 5.793
80 0.276 7.661
XH 0.276 7.661
160 0.375 10.01
XXH 0.552 13.7





Dimension (po)	Diamètre extérieur (po)	Schedule	Épaisseur paroi (po)	Poids (lb/pi)
3	3.5	5	0.083	3.029
		10	0.12	4.332
		40	0.216	7.576
		STD	0.216	7.576
		80	0.3	10.25
		XH	0.3	10.25
		160	0.437	14.32
		XXH	0.6	18.58
3 1/2	4	5	0.083	3.472
		10	0.12	4.973
		40	0.226	9.109
		STD	0.226	9.109
		80	0.318	12.51
		XH	0.318	12.51
		XXH	0.636	22.85
4	4.5	5	0.083	3.915
		10	0.12	5.613
		40	0.237	10.79
		STD	0.237	10.79
		60	0.281	12.66
		80	0.337	14.98
		XH	0.337	14.98
		120	0.437	19.01
		160	0.531	22.51
		XXH	0.674	27.54
4 1/2	5	STD	0.247	12.53
		XH	0.355	17.61
		XXH	0.71	32.53
5	5.563	5	0.109	6.349
		10	0.134	7.77
		40	0.258	14.62
		STD	0.258	14.62
		80	0.375	20.78
		XH	0.375	20.78
		120	0.5	27.04
		160	0.625	32.96
		XXH	0.75	38.55





6 6.625 5 0.109 10 0.134 40 0.28 STD 0.28 80 0.432 XH 0.432	7.585 9.289 18.97 18.97 28.57 28.57
40 0.28 STD 0.28 80 0.432	18.97 18.97 28.57 28.57
STD 0.28 80 0.432	18.97 28.57 28.57
80 0.432	28.57 28.57
	28.57
XH 0.432	
A11 0.402	24.20
120 0.562	36.39
160 0.718	45.3
XXH 0.864	53.16
7 7.625 STD 0.301	23.57
XH 0.5	38.05
XXH 0.875	63.08
8 8.625 5 0.109	9.914
10 0.148	13.4
20 0.25	22.36
30 0.277	24.7
40 0.322	28.55
STD 0.322	28.55
60 0.406	35.64
80 0.5	43.39
XH 0.5	43.39
100 0.593	50.87
120 0.718	60.63
140 0.812	67.76
160 0.906	74.69
XXH 0.875	72.42
9 9.625 STD 0.342	33.9
XH 0.5	48.72



Dimension (po)	Diamètre extérieur (po)	Schedule	Épaisseur paroi (po)	Poids (lb/pi)
10	10.75	5	0.134	15.19
		10	0.165	18.7
		20	0.25	28.04
		30	0.307	34.24
		40	0.365	40.48
		STD	0.365	40.48
		60	0.5	54.74
		80	0.593	64.33
		XH	0.5	54.74
		100	0.718	76.93
		120	0.843	89.2
		140	1	104.1
		160	1.125	115.7
11	11.75	STD	0.375	45.55
		XH	0.5	60.07
12	12.75	5	0.165	22.18
		10	0.18	24.2
		20	0.25	33.38
		30	0.33	43.77
		40	0.406	53.53
		STD	0.375	49.56
		60	0.562	73.16
		80	0.687	88.51
		XH	0.5	65.42
		100	0.843	107.2
		120	1	125.5
		140	1.125	139.7
		160	1.312	160.3
14	14	10	0.25	36.71
		20	0.312	45.68
		30	0.375	54.57
		40	0.437	63.37
		STD	0.375	54.57
		60	0.593	84.91
		80	0.75	106.1
		XH	0.5	72.09
		100	0.937	130.7
		120	1.093	150.7
		140	1.25	170.2
		160	1.406	189.1





Dimension (po)	Diamètre extérieur (po)	Schedule	Épaisseur paroi (po)	Poids (lb/pi)
16	16	10	0.25	42.05
		20	0.312	52.36
		30	0.375	62.58
		40	0.5	82.77
		STD	0.375	62.58
		60	0.656	107.5
		80	0.843	136.5
		XH	0.5	82.77
		100	1.031	164.8
		120	1.218	192.3
		140	1.437	223.5
		160	1.593	245.1
18	18	10	0.25	47.39
		20	0.312	59.03
		30	0.437	82.06
		40	0.562	104.8
		STD	0.375	70.59
		60	0.75	138.2
		80	0.937	170.8
		XH	0.5	93.45
		100	1.156	208
		120	1.375	244.1
		140	1.562	274.2
		160	1.781	308.5
20	20	10	0.25	52.73
		20	0.375	78.6
		30	0.5	104.1
		40	0.593	122.9
		STD	0.375	78.6
		60	0.812	166.4
		80	1.031	208.9
		XH	0.5	104.1
		100	1.28	256.1
		120	1.5	296.4
		140	1.75	341.1
		160	1.968	379





Dimension (po)	Diamètre extérieur (po)	Schedule	Épaisseur paroi (po)	Poids (lb/pi)
22	22	10	0.25	58.07
		20	0.375	86.61
		30	0.5	114.8
		STD	0.375	86.61
		60	0.875	197.4
		80	1.125	250.8
		XH	0.5	114.8
		100	1.375	277
		120	1.625	353.6
		140	1.875	403
		160	2.125	451.1
24	24	10	0.25	63.41
		20	0.375	94.62
		30	0.562	140.8
		40	0.687	171.2
		STD	0.375	94.62
		60	0.968	238.1
		80	1.218	296.4
		XH	0.5	125.5
		100	1.531	367.4
		120	1.812	429.4
		140	2.062	483.1
		160	2.343	541.9
26	26	10	0.312	85.6
		20	0.5	136.2
		STD	0.375	102.6
		XH	0.5	136.2
28	28	10	0.312	92.26
		20	0.5	146.8
		30	0.625	182.7
		STD	0.375	110.6
		XH	0.5	146.8
30	30	10	0.312	98.93
		20	0.5	157.5
		30	0.625	196.1
		STD	0.375	118.6
		XH	0.5	157.5





Dimension (po)	Diamètre extérieur (po)	Schedule	Épaisseur paroi (po)	Poids (lb/pi)
32	32	10	0.312	105.6
		20	0.5	168.2
		30	0.625	209.4
		40	0.688	230.1
		STD	0.375	126.7
		XH	0.5	168.2
34	34	10	0.344	123.7
		20	0.5	178.9
		30	0.625	222.8
		40	0.688	244.8
		STD	0.375	134.7
		XH	0.5	178.9
36	36	10	0.312	118.9
		20	0.5	189.6
		30	0.625	236.1
		40	0.75	282.3
		STD	0.375	142.7
		XH	0.5	189.6



Barres rondes



Dimension (po)	Dimension (mm)	Poids (lb/pi)
1/8	3.18	0.042
3/16	4.76	0.094
1/4	6.35	0.167
5/16	7.94	0.26
3/8	9.53	0.376
7/16	11.11	0.511
1/2	12.7	0.667
9/16	14.29	0.845
5/8	15.88	1.043
3/4	19.05	1.502
7/8	22.23	2.044
1	25.4	2.67
1 1/8	28.58	3.38
1 1/4	31.75	4.172
1 3/8	34.93	5.049
1 1/2	38.1	6.009
1 5/8	41.28	7.051
1 3/4	44.45	8.178
2	50.8	10.68
2 1/4	57.15	13.519
2 1/2	63.5	16.69
3	76.2	24.03



Barres plates



Épaisseur (po)	Épaisseur (mm)	Largeur (po)	Largeur (mm)	Poids (lb/pi)
1/8	3.18	1/2	12.7	0.212
		3/4	19	0.319
		1	25.4	0.425
		1 1/4	31.8	0.531
		1 1/2	38.1	0.638
		2	50.8	0.85
		3	76.2	1.28
		4	101.6	1.7
		6	152.4	2.56
3/16	4.76	1/2	12.7	0.319
		3/4	19	0.478
		1	25.4	0.638
		1 1/4	31.8	0.797
		1 1/2	38.1	0.956
		2	50.8	1.28
		3	76.2	1.91
		4	101.6	2.55
1/4	6.35	1/2	12.7	0.425
		3/4	19	0.638
		1	25.4	0.85
		1 1/4	31.8	1.063
		1 1/2	38.1	1.28
		2	50.8	1.7
		2 1/2	63.5	2.125
		3	76.2	2.55
		4	101.6	3.4
		6	152.4	5.1
3/8	9.53	3/4	19	0.956
		1	25.4	1.28
		1 1/4	31.8	1.594
		1 1/2	38.1	1.91
		2	50.8	2.55
		2 1/2	63.5	3.188
		3	76.2	3.83



Barres plates (suite)



Épaisseur (po)	Épaisseur (mm)	Largeur (po)	Largeur (mm)	Poids (lb/pi)
1/2	12.7	3/4	19	1.275
		1	25.4	1.7
		1 1/4	31.8	2.125
		1 1/2	38.1	2.55
		2	50.8	3.4
		3	76.2	5.1
		4	101.6	6.8
3/4	19.05	2	50.8	5.1
1	25.4	1 1/4	31.8	4.25
		1 1/2	38.1	5.1
		2	50.8	6.8
		2 1/2	63.5	8.5
		3	76.2	15.3

Barres carrées



Dimension (po)	Dimension (mm)	Poids (lb/pi)	
1/8	3.18	0.05	
3/16	4.76	0.12	
1/4	6.35	0.21	
5/16	7.94	0.33	
3/8	9.53	0.48	
1/2	12.7	0.85	
5/8	15.9	1.24	
3/4	19	1.91	
7/8	22.2	2.6	
1	25.4	3.4	
1 1/4	31.8	5.31	
1 1/2	38.1	7.65	

Barres hexagonales




Dimension (po)	Dimension (mm)	Poids (lb/pi)	
1/4	6.35	0.18	
3/8	9.53	0.41	
1/2	12.7	0.74	
5/8	15.9	1.15	
3/4	19	1.66	
7/8	22.2	2.25	
1	25.4	2.95	
1 1/8	28.6	3.73	
1 1/4	31.8	4.6	
1 3/8	34.9	5.57	
1 1/2	38.1	6.63	
1 5/8	41.3	7.78	
1 7/8	47.6	10.35	
2	50.8	11.78	

Poutres en H



Hauteur (po)	Largeur aile (po)	Épaisseur âme (po)	Poids (lb/pi)
3	2 3/8	1/4	6.6
4	2 3/4	1/4	8.44
5	3	0.326	11.37
6	3.33	0.359	14.9



Hauteur

Distance verticale totale entre les deux ailes d'une poutre.

Aile

Partie horizontale de la poutre en haut et en bas, qui permet de répartir les charges.


Paroi verticale centrale reliant les deux ailes, qui supporte les efforts de cisaillement.



Profilés en U



Dimension (po)			Dimension (Dimension (mm)		
Hauteur	Aile	Âme	Hauteur	Aile	Âme	
4	1.721	0.321	101.6	43.71	8.153	7.57
5	1.75	0.19	127	44.45	4.826	5.35
	1.885	0.325		47.88	8.255	9.152
6	1.92	0.29	152.4	48.77	7.366	9.313
	1.034	0.314		26.26	7.976	8.102
	1.9	0.343		48.26	8.712	10.841
	2.157	0.437		54.79	11.1	14.306
8	2.25	0.22	203.2	57.15	5.588	9.201
	2.343	0.33		59.51	8.382	13.763
	2.527	0.407		64.19	10.338	17.276
10	2.4	0.24	254	60.96	6.096	11.919
	2.739	0.379		69.57	9.627	19.348
	2.886	0.526		73.3	13.36	26.852
	3.033	0.473		77.04	12.014	24.802
12	2.942	0.282	304.8	74.73	7.163	16.939
	3.047	0.387		77.39	9.83	23.245
	3.179	0.51		80.75	12.954	30.665
15	3.4	0.4	381	86.36	10.16	29.131



Hauteur Distance verticale totale du profilé, mesurée entre les bords extérieurs des ailes.

Aile

Partie latérale verticale du profilé, parallèle à l'âme.

File depas qu'il se rigidité latérale.

Alle Elle donne au U sa rigidité latérale.

Âme Paroi horizontale centrale reliant les deux ailes. C'est la base du U.



Plaques



Épaisseur (po)	Épaisseur (mm)	Poids (lb/pi²)
3/16	4.78	8.579
1/4	6.35	11.162
3/8	9.53	16.496
1/2	12.7	21.663
5/8	15.88	26.83
3/4	19.05	32.12
1	25.4	42.67
1 1/4	31.75	53
1 1/2	38.1	63.34
1 3/4	44.45	73.67
2	50.8	84.01

Feuilles




Jauges	Épaisseur (po)	Épaisseur (mm)	Poids (lb/pi²)
10	0.140	3.556	5.906
11	0.119	3.023	5.25
12	0.109	2.769	4.594
14	0.078	1.984	3.281
16	0.063	1.588	2.625
18	0.05	1.27	2.1
20	0.038	0.953	1.57
22	0.031	0.792	1.313
24	0.025	0.635	1.05



Métaux déployés



Acier inoxydo	ıble aplati				
Motifs		Dimension		Épaisseur	Poids (lb/pi²)
		SWD	LWD		
3/16	22F	0.293	0.5	0.029	0.4
	20F	0.293	0.5	0.035	0.47
1/2	18F	0.57	1.2	0.04	0.64
	16F	0.57	1.2	0.05	0.8
	13F	0.57	1.2	0.07	1.43
3/4	16F	1.04	2	0.05	0.57
	13F	1.04	2	0.07	0.72
	9 (10)F	1.091	2	0.115	1.43
1 1/2	16F	1.5	3	0.05	0.4
	13F	1.5	3	0.07	0.51
	9 (10)F	1.5	3	0.115	1.11



LWD	Longueur de la maille dans le sens le plus long (maille étirée).
SWD	Largeur de la maille dans le sens le plus court.
LWO	Longueur entre les pointes internes de la maille (sans les brins).
SWO	Largeur entre les brins internes de la maille.
BOND	Zone de métal non coupée, reliant les mailles entre elles.

Métaux déployés (suite)

ADS
4
COL

Acier inoxyd	able régulier				
Motifs		Dimension	Dimension		Poids (lb/pi²)
		SWD	LWD		
1/2	20	0.5	1.2	0.037	0.5
	18	0.5	1.2	0.05	0.73
	16	0.5	1.2	0.062	0.91
	13	0.5	1.2	0.093	1.87
3/4	18	0.923	2	0.05	0.48
	16	0.923	2	0.062	0.6
	13	0.923	2	0.093	0.91
	9	0.923	2	0.14	2.05
1 1/2	16	1.33	3	0.062	0.45
	13	1.33	3	0.093	0.68
	9	1.33	3	0.14	1.37

Grilles de sécurité



Grille de sécurité à motif diamant

Largeur (po)	Jauges	Hauteur (po)	Poids (lb/pi)	
4 ¾ (2 diamants)	14	2	2.5	
7 (3 diamants)	14	2	3.2	
9 ½ (4 diamants)	16	2	3.2	
	14	2	3.7	
11 ¾ (5 diamants)	16	2	3.7	
	14	2	4.5	



Grille de sécurité à motif embouti

Largeur (po)	Jauges	Hauteur (po)	Poids (lb/pi)	
5 (2 trous)	14	2	2.5	
7 (3 trous)	14	2	2.8	
10 (5 trous)	14	2	3.2	
12 (6 trous)	14	2	3.8	



Caillebotis



Grilles en acier inoxydable soudé (195)

Hauteur du côté (po)	Épaisseur (po)	19S4 Poids (lb/pi²)	1952 Poids (lb/pi²)	Туре
3/4	1/8	3.9	4.4	Non-dentelé
	3/16	5.6	6.2	Non-dentelé
1	1/8	5	5.5	Non-dentelé ou dentelé
	3/16	7.2	7.8	Non-dentelé ou dentelé
1 1/4	1/8	6.1	6.6	Non-dentelé ou dentelé
	3/16	8.9	9.5	Non-dentelé ou dentelé
1 1/2	1/8	7.2	7.7	Non-dentelé ou dentelé
	3/16	10.5	11.2	Non-dentelé ou dentelé
1 3/4	3/16	12.2	12.8	Non-dentelé ou dentelé
2	3/16	13.9	14.5	Non-dentelé ou dentelé
2 1/4	3/16	15.5	16.1	Non-dentelé ou dentelé
2 1/2	3/16	17.2	17.8	Non-dentelé ou dentelé

Grilles en acier inoxydable pressé (19SP)

Hauteur du côté (po)	Épaisseur (po)	19SP4 Poids (lb/pi²)	19SP2 Poids (lb/pi²)	Туре
3/4	1/8	4.3	5.2	Non-dentelé
	3/16	6.4	7.8	Non-dentelé
1	1/8	5.4	6.3	Non-dentelé ou dentelé
	3/16	8.1	9.5	Non-dentelé ou dentelé
1 1/4	1/8	6.8	8.1	Non-dentelé ou dentelé
	3/16	10.2	12.1	Non-dentelé ou dentelé
1 1/2	1/8	7.9	9.2	Non-dentelé ou dentelé
	3/16	11.8	13.8	Non-dentelé ou dentelé
1 3/4	3/16	13.5	15.4	Non-dentelé ou dentelé
2	3/16	15.2	17.1	Non-dentelé ou dentelé
2 1/4	3/16	16.8	18.7	Non-dentelé ou dentelé
2 1/2	3/16	18.5	20.4	Non-dentelé ou dentelé

